



SOLDADURA CON ALTO CONTENIDO DE PLATA

Las soldaduras de aporte Etal se fabrican con metales vírgenes de alta pureza a fin de garantizar las propiedades metalúrgicas de las aleaciones, tales como temperatura de fusión, fluidez, limpieza y rango de trabajo exacto. Solo así se podrán asegurar juntas soldadas con calidad, que habrán de prolongar la vida de los componentes sin deterioro por varios años.

Nosotros

Etal una empresa de **Grupo Marmex** con más de **50 años de experiencia** ofreciendo soluciones industriales para el sector automotriz, eléctrico, industrial, de refrigeración y de transporte.

¿Por qué elegir Etal?

- Excelencia en Calidad
- Soporte Técnico
- Tiempos de Entrega Confiables

Otros de nuestros productos



Soldadura Estaño-Plata



Soldadura de Bronce



Fundente



Soldadura con Bajo Contenido de Plata

Soldadura con **alto contenido de plata**

ALEACIÓN	%Ag	%Zn	Otros	%Cu	AWS	SÓLIDO		LÍQUIDO	
						°F	°C	°F	°C
PLATALLOY P-A11	20	35		Balance		1270	688	1435	779
PLATALLOY P-25T	25	33	Sn2			1265	685	1400	760
PLATALLOY P-31D	30	32			BAG-20	1250	677	1410	766
PLATALLOY P-A22	35	33			BAG-35	1265	685	1390	754
PLATALLOY P-38D	38	28	Sn2		BAG-34	1200	649	1330	721
PLATALLOY P-250	40	28	Ni2		BAG-4	1240	671	1435	779
PLATALLOY P-A18	45	25			BAG-5	1225	663	1370	743
PLATALLOY P-355	56	17	Sn5		BAG-7	1145	618	1205	652
ETAL S-45T	44-46	23-27	Sn2.5+/-3.5		BAG-36	1250	677	1270	685
PLATALLOY P-502	50	28 +/- 2	Ni2+/-0.5		BAG-24	1195	645	1305	705

PRESENTACIONES
.062Ø .093Ø .125Ø

Las soldaduras de alto contenido de plata de etal se utilizan para unir la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos, excepto aluminio y magnesio. Su resistencia es tan alta que pueden usarse en la reparación de engranajes, poleas y otros elementos de máquinas.

Nuestras aleaciones se encuentran libres de cadmio acorde a las reglamentaciones ambientales y sanitarias.

ETAL	AWS A5.8	DIN:8513	HARRIS	WOLVERINE
P-A11				A-20
P-25T				A-25T
P-31D	BAG-20	L-Ag 30	Safety Silv 30	A-30
P-A22				
P-38D				
P-250	BAG-4		Safety Silv 30	A-30
P-A18	BAG-5		Safety Silv 45	A-45
P-355	BAG-7		Safety Silv 55	A56-T
S-45T	BAG-36	LAg-45Sn	Safety Silv 40	A-40T
P-502	BAG-24		Safety Silv 50N	50N

Aplicaciones & Características:

- Buena absorción.
- Excelente fluidez.
- Excelentes características de flujo.
- Puede ser utilizado para unir metales disimiles, incluyendo materiales ferrosos y no ferrosos.
- Realiza uniones fuertes resistentes a la vibración.
- Las varillas desnudas requieren el uso de fundente.

